Asphalt Rissfüller

Repariert und füllt Risse in altem Asphalt

Watco Asphalt-Rissfüller ist ein polymer-modifizierter flexibler Rissfüller für Asphalt und alle bitumenhaltigen Oberflächen. Unansehliche Risse in Asphalt können zum Eindringen von Wasser, Erosion und beschleunigtem Verfall der Oberfläche führen. Dieses gummihaltige, bitumenbasierte Produkt macht die Rissreparatur besonders einfach. Füllen Sie die Flüssigkeit einfach in eine Kanne mit Ausgießer und gießen Sie sie in den Riss.

Einsatzbereiche:

- Parkplätze
- Gehwege
- Schulhöfe
- Asphaltierte und geteerte Oberflächen

Eigenschaften:

- Flexibel, um Ausdehnung und Bewegung zu erlauben
- Perfekt für 100 m lange Risse von bis zu 3 mm Breite
- Risse von 3-25 mm Breite können mit einer Mischung aus Watco Asphalt-Rissfüller und Watco Sand-Additiv gefüllt werden
- Dauerhafter Schutz gegen eindringendes Wasser
- Bei Bedarf mit Watco Asphaltfarbe, Watco Black Top oder Watco Asphalt & Beton Erneuerer überstreichbar

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Asphalt Rissfüller.**

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17.

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

Asphalt Rissfüller

Repariert und füllt Risse in altem Asphalt

1 Oberflächenvorbereitung

Fegen oder kratzen Sie lose Ablagerungen aus dem Riss.

2 Anmischen

Vor der Anwendung gründlich durchrühren.

3 Anwendung

Nicht bei nassen oder kalten Bedingungen (unterhalb von 5°C) verwenden. Die Risse sollten trocken sein.
Risse bis zu 3 mm Breite – Gießen Sie den Watco Asphalt-Rissfüller aus einer Kanne mit Ausgießer (unter der Bezeichnung 'Gießkanne Plastik' bei Watco erhältlich) in die Risse. Ersatzweise können Sie eine handelsübliche Gießkanne (ohne Brausemundstück) verwenden.
Verstreichen Sie jegliche überschüssige Flüssigkeit, die über die Kanten des Risses läuft, zu einem dünnen Film. Bestäuben Sie Watco Asphalt-Rissfüller nach dem Trocknen mit sehr feinem Sand oder Zement, um jegliche Restklebrigkeit zu entfernen.
Risse von 3-25 mm Breite – Grundieren Sie die Seiten des Risses mit einer dünnen, mit dem Pinsel aufgetragenen Schicht Watco Asphalt-Rissfüller. Mischen Sie Watco Asphalt-Rissfüller mit trockenem Sand (Sand-Additiv ist bei Watco erhältlich), um eine mörtelartige Konsistenz zu erhalten. Nehmen Sie eine Kelle, um den Mörtel gut in den Riss einzuarbeiten und zu glätten. Bestäuben Sie den Mörtel nach dem Trocknen mit sehr feinem Sand oder Zement, um jegliche Restklebrigkeit zu entfernen. Die Reparaturstelle darf danach etwa 3-4 Tage lang nicht nass werden.

4 Sicherheit

Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

Asphalt Rissfüller

Repariert und füllt Risse in altem Asphalt

Spezifikation	
Zusammensetzung	Gummihaltige, schwarze Bitumenemulsion.
Anzahl der Komponenten	1
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außen- und Innenbereich.
Werkzeug	Kanne mit Ausgießer.
Geeignet für	Asphalt, andere bituminös gebundene Oberflächen.
Gebindegröße	5 l
Reichweite	5 Liter sollten im Allgemeinen für einen geradlinigen Riss von 100 m mit 5 mm Breite und 5 mm Tiefe, unter Zusatz von Sand-Additiv, ausreichen.
Trockenzeit	Gehen Sie bei Rissen bis zu 3 mm von etwa 2-4 Stunden aus, bei Rissen bis zu 25 mm von 6-10 Stunden.
Werkzeugreinigung	Verwenden Sie Wasser und Reinigungsmittel, wenn das Produkt noch nicht getrocknet ist. Nehmen Sie nach dem Trocknen Terpentinersatz.
Haltbarkeit	12 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. Nicht einfrieren lassen.
Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	Dieses Produkt wurde für den Einsatz auf bitumenbasierten Oberflächen entwickelt. Es kann kohleteerhaltige Oberflächen aufweichen. Tragen Sie es im Zweifelsfall auf eine kleine Testfläche auf und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob es zu keiner Erweichung gekommen ist.

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: **02162/530 17 17** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.de**
Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: **01/310 09 10** www.www.watco.de E-mail: **info@watco.at**

© Watco GmbH 2023