

STRASSENREPARATUR

Schnell abbindender Straßenreparaturmörtel für Temperaturen bis hinab zu -20°C



EINSATZBEREICH

- Reparatur von Löchern in stark beanspruchten Bereichen, die schnell wieder in Betrieb genommen werden müssen

EIGENSCHAFTEN

- Härtet schnell – nach einer Stunde befahrbar
- Einfach in der Handhabung – nur mit Wasser mischen und auftragen
- Schrumpffrei
- Ganzjährig einsetzbar
- Das Magnesiumphosphat-basierte Material erzeugt nach dem Anmischen mit Wasser Hitze, so dass das Produkt bis hinab zu -20°C eingesetzt werden kann
- Bei Bedarf überstreichbar

BESCHREIBUNG

Watco Straßenreparatur ist ein schnell aushärtendes Produkt zur Reparatur von Straßen, das aus einem vorgemischtem Magnesiumphosphat-Zement mit speziell ausgewählten Zuschlagstoffen besteht. Es eignet sich perfekt für Reparaturen in stark genutzten Bereichen, die schnell wieder in Betrieb genommen werden müssen. Es ist einfach anzumischen und härtet zu einer granitartigen Oberfläche.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Faserverstärktes, Magnesiumphosphat-Zement basiertes Pulver.	Härtezeit	Der angemischte Mörtel beginnt innerhalb von 10 Minuten auszuhärten. Für Arbeiten bei -5°C und darunter empfehlen wir, die Reparaturstelle mit einem Stück massiven Dämmmaterials von mindestens 50 mm Stärke abzudecken. Widersteht starker Nutzung schon nach 1 Stunde bei 15°C - 20°C.
Anzahl der Komponenten	1		
Oberfläche	Dunkelgraue, granitartige Oberfläche.	Werkzeugreinigung	Entfernen Sie Reste mit einem Tuch oder Spachtel und waschen Sie sie mit Wasser ab, bevor das Produkt abbindet.
Grundierung	Nicht erforderlich.		
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außenbereich.	Haltbarkeit	12 Monate in originalverschlossenen Behältern.
Werkzeug	Glättkelle oder Mörtelkelle.		
Geeignet für	Alten Asphalt und Beton.	Lagerung	Bei trockenen Bedingungen lagern. Nicht einfrieren lassen.
Gebindegröße	25 kg		
Reichweite	25 kg ergeben 11,5 Liter Mörtel. Dieser bedeckt bei einer Auftragsstärke von 20 mm eine Fläche von 0,6 m ² .	Sicherheit	Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Entfernen Sie alles lose Material einschließlich Staub, Öl und Fett. Für volle Belastbarkeit und Schlagfestigkeit wird eine Mindestauftragsstärke von 20 mm empfohlen.

Feuchten Sie blanken Beton mit sauberem, kaltem Wasser an. Entfernen Sie jegliches stehendes Wasser.

ANMISCHEN

Das Anmischen sollte bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 5°C erfolgen. Wenn Sie doch bei Temperaturen unterhalb von 5°C mischen, wärmen Sie das Mischgefäß mit warmem (etwa 25°C - 30°C) Wasser vor.

Entnehmen Sie den Beutel mit dem Pulver und gießen Sie 1,5 bis 2 Liter klares, kaltes Wasser in den Plastikbehälter. Fügen Sie nach und nach

das gesamte Pulver hinzu, während Sie gründlich mischen. Mischen Sie weiter, um einen glatten, verarbeitbaren Mörtel zu erhalten. Mischen Sie das Produkt nicht länger als 4 Minuten. Sofort auftragen.

ANWENDUNG

Watco Straßenreparatur härtet sehr schnell, daher muss das angemischte Produkt innerhalb von 10 Minuten verarbeitet werden. Tragen Sie Watco Straßenreparatur mit einer Mörtel- oder Glättkelle (von Watco erhältlich) auf und drücken Sie den Mörtel fest. Die Kelle kann mit klarem, kaltem Wasser abgewischt werden, um das abschließende Abziehen zu erleichtern.

Tragen Sie das Produkt in einer Mindeststärke von 20 mm auf, wenn Sie es bei Temperaturen von -20°C bis 5°C einsetzen.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at