

BODENFARBE & BODENFARBE ANTI-RUTSCH

Widerstandsfähige, einkomponentige Farbe
für Betonböden

2,5 L & 5 L



EINSATZBEREICH

- Alle Betonböden mit leichter bis mittlerer Nutzung
- Kann auch auf Holz und Metall aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

- Glänzende, leicht zu reinigende Oberfläche
- Stoppt Staub
- Beständig gegen Fett und Öl
- Einfach anzuwenden
- Anti-Rutsch Version mit fein strukturierter, leicht zu reinigender Oberfläche

BESCHREIBUNG

Watco Basics Bodenfarbe basiert auf einer starken, lösemittelbasierten Polyurethan-Formel und ist dadurch perfekt für den allgemeinen Gebrauch geeignet. Sie kann über bestehende, gut haftende Altanstriche oder auf blanken Beton aufgetragen werden, wo sie die Reinigung deutlich erleichtert. Die Bodenfarbe Anti-Rutsch wird mit einer separaten Packung Körnung geliefert, die in die Farbe gemischt wird und für eine fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche sorgt. Für stärker beanspruchte Bereiche, oder Bereiche, in denen Fahrzeuge geparkt werden, empfehlen wir die Verwendung einer zweikomponentigen Epoxidharzfarbe. Diese widersteht den Weichmachern in Gummireifen und blättert auch unter den Reifen geparkter Autos nicht ab.

FARBEN

Hellgrau

Grau

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckereinstellungen leider nicht vermeiden

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

1. Vorbereiten

- Reinigen Sie den Beton und bereiten Sie ihn mit Watco Basics Zemprep Schleierentferner auf den Anstrich vor. Damit entfernen Sie auch leichte Fett- und Ölablagerungen.
- Nehmen Sie Watco Basics Bodenreiniger 2 in 1 für die Entfernung von stärkeren Fett- und Ölrückständen. Sie können diesen Reiniger auch verwenden, um Fett von einem bestehenden Altanstrich zu entfernen.
- Bitte stellen Sie beim Anstrich auf bestehender Farbe sicher, dass diese gut haftet. Entfernen Sie jegliche abblätternde oder schlecht haftende Farbe. Bei kleinen Bereichen reicht dafür ein Spachtel, für größere Bereiche empfehlen wir die Anmietung einer Schleifmaschine. Glatte, glänzende Farbe sollte leicht angeschliffen werden, um sie anzurauen.
- Stellen Sie vor den weiteren Arbeitsschritten sicher, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist.
- Blanker Beton muss porös sein, damit die erste Farbschicht eindringen und sich mit dem Boden verbinden kann. Gießen Sie im Zweifelsfall eine kleine Menge Wasser auf den Boden. Wenn es aufgesaugt wird, kann der Beton gestrichen werden. Wenn das Wasser Tropfen an der Oberfläche bildet, ist der Beton sehr glatt und dicht - vielleicht sogar flügelgeglättet. Fahren Sie in diesem Fall nicht fort, sondern tragen Sie zunächst Watco Premium Spezial Primer als Grundierung auf.
- Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und mit Watco Basics Säurebasierter Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalinität zu reduzieren.

2. Reparatur

- Löcher mit einer Tiefe von mehr als 5 mm können mit Watco Basics Modellierbare Reparaturmasse oder - sofern der Boden eben ist - mit Watco Gießbarer Reparaturmörtel gefüllt werden.
- Bitte verwenden Sie für Reparaturen mit dünn auslaufenden Kanten oder für Reparaturen an beschädigten Fugenkanten Watco Concrex® Epoxidharzmörtel. Kaputte Bordsteinkanten oder Stufenkanten sollten ebenfalls mit Concrex® repariert werden.

3. Anstrich

- Stellen Sie sicher, dass die Lufttemperatur etwa 15°C und die Bodentemperatur mindestens 10°C beträgt.
- Die Oberfläche muss trocken sein.
- Rühren Sie die Farbe gründlich durch.
- Fügen Sie bei Verwendung der Bodenfarbe Anti-Rutsch bei 5 l Farbe die gesamte Dose Körnung hinzu, oder die halbe Dose zu 2,5 l Farbe. Rühren Sie die Körnung gründlich in die Farbe ein.
- Tragen Sie sie mit einem Farbroller auf. Nicht zu dick auftragen.

- Arbeiten Sie die Farbe mit dem Farbroller gut in die Oberfläche von blankem Beton ein.
- Für Randbereiche können Sie einen Pinsel verwenden.

Reichweite

5 l reichen abhängig von der Struktur des Bodens für etwa 40 m² pro Schicht. Wir empfehlen die Auftragung von zwei Schichten. Bei Verwendung eines Pinsels reduziert sich die Reichweite.

Reinigen

Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

Trocknenzeit

Die Farbe trocknet am besten unter warmen Bedingungen und bei guter Belüftung.

Bei Temperaturen von 15°C-20°C:

Berührtrocken: 10 Stunden

Überstreichbar: 16 Stunden

Falls zwischen den Schichten mehr als 5 Tage vergehen, muss die erste Schicht leicht angeraut werden, damit die zweite Schicht haften kann.

Leichte Nutzung: 24 Stunden

Volle Nutzung: 36 Stunden

Einschränkungen

- Vermeiden Sie die Auftragung bei kalten Bedingungen (unter 15°C), verwenden Sie stattdessen Watco Bodenbeschichtung Kalttrocknend.
- Nicht in Bereichen verwenden, in denen Fahrzeuge geparkt werden. Verwenden Sie stattdessen Watco Basic 2k Bodenfarbe oder Watco Epoxyguard Beste Formel.
- Für Bereiche, in denen Chemikalien austreten können, verweisen wir auf Watco Chemi-Coat.
- Ungeeignet für den Einsatz im Außenbereich, nehmen Sie stattdessen Watco Express-Beschichtung.
- Nicht in sehr rutschigen, nassen, öligen Bereichen einsetzen. Hier empfehlen wir stattdessen Watco Epoxygrip.

Lagerung

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Haltbarkeit

24 Monate in originalverschlossenen Behältern.

Sicherheitsdatenblätter sind bei Bedarf unter www.watco.de erhältlich.