

ASPHALT & BETON ERNEUERER

Versiegelt und transformiert
abgenutzten und schäbigen Asphalt
& Beton



EINSATZBEREICH

- Parkplätze
- Zufahrten
- Spielplätze

EIGENSCHAFTEN

- Einkomponentig, einfache Auftragung mit dem Farbroller
- Ungefährlich und geruchsarm
- Ausgezeichnete Haftung und Deckkraft
- Schnelltrocknend (24 Stunden für leichte Nutzung)
- Ausgezeichnete UV- und Verwitterungsbeständigkeit
- Kann in einem Arbeitsgang bis zu 1mm dick aufgetragen werden Auf stark abgenutzten Flächen können mehrere Schichten aufgetragen werden
- Geeignet für Fußgänger und leichten bis mittleren Verkehr (Autos, keine LKWs oder Gabelstapler)

BESCHREIBUNG

Watco Asphalt & Beton Erneuerer ist eine wasserbasierte Acrylbeschichtung, die beschädigten und abgenutzten Asphalt versiegelt und erneuert. Einfach mit dem Farbroller aufgetragen, bildet sie eine flexible, geschlossene Oberfläche, die alten Asphalt und Beton auffrischt. Sie bietet eine starke, flexible Oberfläche für Autos und Fußgänger.

SPECIFIKATION

Zusammensetzung	Wasserbasierte Acrylbeschichtung.
Anzahl der Komponenten	1
Oberfläche	Matte, rutschhemmende Oberfläche.
Grundierung erforderlich	Nein.
Anzahl der Anstriche	Normalerweise reicht eine Schicht.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außenbereich.
Werkzeug	Farbroller mit mittlerer Flörlänge.
Geeignet für	Asphalt und Beton.
Gebindegröße	25 kg
Reichweite	25 kg reichen bei 1mm Auftragsstärke für etwa 15 m ² . Die Reichweite kann von der Struktur des Untergrunds abhängen.
Härtezeit	Härtezeit Nach der Auftragung für 6 bis 12 Stunden vor Regen schützen. Berührtrocken / leichte Nutzung: 24 Stunden bei 10°C - 15°C, 15 - 20 Stunden bei 15°C - 30°C Starke Nutzung: 2 - 3 Tage bei 10°C - 15°C, 2 Tage bei 15°C -30°C.
Werkzeug-reinigung	Mit warmem Seifenwasser abwaschen, bevor das Produkt trocknet. Andernfalls 24 Stunden in Terpentinersatz einweichen.

Lagerung	Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Jegliche Lebensmittel sollten während der Auftragung und Härtezeit aus dem Bereich entfernt werden.
Generelle Einschränkungen	Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete. Tragen Sie Watco Asphalt & Beton Erneuerer in einem Arbeitsgang nicht zu dick auf. Zu dicke Schichten können den Trocknungsprozess verlangsamen und zu Rissen führen. Watco Asphalt & Beton Erneuerer erzeugt eine starke, flexible Schicht. Allerdings kann diese reißen, wenn das Produkt auf einen Riss aufgetragen wird (der durch Bewegung verursacht wurde) und es erneut zu erheblichen Bewegungen kommt. Das Produkt ist flexibel genug, um die übliche Ausdehnung und Kontraktion von Asphalt auszuhalten. Es versiegelt den Untergrund, wodurch es in Bereichen mit schlechter Entwässerung bei Regenwetter zu vermehrter Pfützenbildung kommen kann. Nur bei trockenen, warmen (über 10°C) Bedingungen auftragen, wenn kein Regen vorhergesagt wurde.

FARBEN

- Hellgrau**
- Dunkelgrau**
- Schwarz**
- Ziegelrot**

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und frei von losem Material sind. Falls Altanstriche vorhanden sind, entfernen Sie mechanisch so viel Farbe wie möglich. Jegliche verbleibende Farbe sollte gut haften und leicht angeschliffen werden, um sie anzurauen.

Watco Bio-Defett, ein biologisch abbaubarer wasserbasierter Entfetter, kann verwendet werden, um Fett von Beton und Asphalt zu entfernen.

ANMISCHEN

Das Produkt kann sich beim Transport absetzen. Rühren Sie daher den Inhalt mit einem Mischwerkzeug mit breiter Klinge gut durch.

ANWENDUNG

Nur bei trockenen Bedingungen (über 10°C und unter 35°C) auftragen. Nicht bei kalten, feuchten Bedingungen oder Regenvorhersage auftragen. Bei höheren Temperaturen von 25°C - 35°C sollten heiße Oberflächen zunächst leicht angefeuchtet werden. Gießen Sie das Produkt in Streifen auf den Boden und verteilen Sie es mit einem Farbroller mit mittlerer Florlänge. Dünn auftragen. Die zweite Schicht kann aufgetragen werden, sobald die erste Schicht trocken ist. In stark abgenutzten Bereichen können Sie mehrere weitere Schichten auftragen.

Wichtig - tragen Sie das Produkt nicht dicker als 1mm je Schicht auf. Fügen Sie dem Produkt niemals Wasser hinzu.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at